

# FICHE TECHNIQUE N° 1136 - 350 gr

(Technical specifications / Technisches Datenblatt / Scheda Tecnica / Datos Técnicos)

## PUR COTON SMOKE

Gris 9625  
350 g/m<sup>2</sup>

Caractéristiques Characteristics Eigenschaften Caratteristiche Características	Normes Standards Norm Norme Norma	Valeurs Values Werte Valori Valores	Unités Units Einheiten Unità Unidad	Tolérances Tolerances Toleranz Tolleranze Tolerancia
<b>Grammage</b> Substance / Grammatuur / Grammaturo / Gramaje	ISO 536	350,0	g/m <sup>2</sup>	± 17.5
<b>Epaisseur</b> Thickness / Dicke / Spessore / Espesor	ISO 534	545	microns	± 38
<b>Main</b> Bulk / Volumen / Mano / Mano	ISO 534	1,56		
<b>Rigidité Lorentzen</b> Stiffness / Steifigkeit / Rigidity / Rigidez	ISO 2493	(angle de 15°)		
SM		65,00	mNm	*
ST		45,00	mNm	*
<b>Rugosité Bendtsen</b> Roughness / Rauheit / Rugosità / Rugosidad	ISO 8791 - 2			
FF		1400	mL/min	± 250
<b>Perméabilité à l'air</b> Permeability / Luftdurchlässigkeit / Permeabilità / Permeabilidad	ISO 5636 - 3	18,0	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .Pa.s	*
<b>Humidité absolue</b> Moisture / Feuchtigkeit / Umidità / Humedad	ISO 287	6,8	%	± 0.5
<b>Indice d'éclatement</b> Burst / Berstdruck / Scoppio / Reventamiento	ISO 2758	1,0		*
<b>Collage Cobb (60 sec.)</b> Sizing / Leimung / Incollatura / Encolado	ISO 535	30,0	g/m <sup>2</sup>	± 10
<b>Teinte</b> Shade / Färbung / Colore / Tinte	CIELAB 76	Delta E		< 1.2

Etablie le : 05/11/2013

DRAJ : 10/06/2014

\*Valeurs indicatives / indicative values / anzeigende Werte / valori indicativi / valores indicativos

FT : face toile / wire side / Siebseite / lato tela / cara de la tela

FF : face feutre / felt side / Filzseite / lato ballerino/ cara de la fieltro

ST : sens travers / cross direction / Querrichtung / senso trasversale / sentido transversal

SM : sens marche / machine direction / Laufrichtung / senso fibra / dirección de fibra